IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - M 1791a/b-z czarną włókniną



Opis produktu

M 1791a/b-Vlies to pianka poliuretanowa (polieterowa), obustronnie laminowana czarną włókniną poliestrową (PES).

Typy materiału

Typ	Grubość [mm]	Gramatura [kg/m²]
M 1791a/20/b-z włókniną	ok. 20,0	ok. 0,84 ± 0,08
M 1791a/30/b-z włókniną	ok. 30,0	ok. 1,12 ± 0,11

Parametry wspólne dla wszystkich typów

- **Odporność termiczna (24 h):** do 100°C
- **Odporność na niskie temperatury:** do −40°C
- **Przewodność cieplna (ISO 8301):** 0,038 W/mK
- **Palność (FMVSS 302):** szybkość spalania < 100 mm/min

Zastosowanie

Tłumienie dźwięków powietrznych (pochłanianie dźwięku).

Obszary zastosowania

- kabiny dźwiękochłonne,
- kabiny pojazdów,
- budowa maszyn,
- elementy boczne wykończenia pojazdów,
- komory silnika,
- i inne zastosowania przemysłowe.

Obróbka

- Wycinanie na wymiar.
- Mocowanie mechaniczne.
- Temperatura montażu: 18–25°C.

Cechy szczególne


- Powierzchnia impregnowana, odporna na przenikanie oleju, oleju napędowego i wody.

Przechowywanie

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 18–25°C.
- Możliwość sztaplowania:
    - 100 szt. (M 1791a/20/b-z włókniną),
    - 50 szt. (M 1791a/30/b-z włókniną) – do temperatury 50°C.
- Okres magazynowania:
    - 6 miesięcy – M 1791a/20/b-z włókniną,
    - 12 miesięcy – M 1791a/30/b-z włókniną.

Forma dostawy

- Płyty w standardowym formacie 1000 × 1600 mm.
- Inne wymiary oraz formatki dostępne na zamówienie.



Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION