IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - SILIKON 40 PRZEZROCZYSTY

Opis produktu i zalety:

- Zakres zastosowania: prasowanie folii, laminowanie szkła, elementy wnętrz, materiały mineralne oraz obróbka CFK/GFK
- Stała jakość dzięki systemowi zarządzania jakością
- Doskonała elastyczność
- Długotrwała giętkość
- Wysoka odporność na temperaturę

Wymiary standardowe:

- Szerokość: do 3000 mm
- Grubość materiału: 2 mm; 3 mm
- Powierzchnia: gładka/gładka

Możliwość wykonania również w szerokościach przekraczających standardowy zakres.

Parametr	Wartość	Norma
Mieszanka / Masa	A – SA 40 – 79	
Materiał (baza polimerowa)	silikon	
Kolor	transparentny	
Twardość materiału	40 ± 5 Shore A	DIN 53 505
Tolerancja grubości materiału	± 0,30 mm	
Ciężar właściwy / Gęstość	1,13 ± 0,02 g/cm³	DIN EN ISO 1183 / ISO 2781
Wytrzymałość na rozciąganie	6,5 N/mm²	DIN 53 504
Wydłużenie przy zerwaniu	600%	DIN 53 504
Sprężystość powrotna	30%	DIN 53 512
Odporność temperaturowa	200°C	

TECHNICAL DATA SHEET - SILICONE 40 TRANSPARENT

Product description and advantages:

- Application areas: foil pressing, glass lamination, interior applications, mineral materials, and CFK/GFK processing
- Consistent quality ensured through quality management
- Excellent elasticity
- Long-term flexibility
- High temperature resistance

Standard dimensions:

- Width: up to 3000 mm
- Material thickness: 2 mm; 3 mm
- Surface: smooth/smooth

Custom cutting and finishing available beyond standard widths.

Parameter	Value	Standard
Compound	A – SA 40 – 79	
Material	silicone	
Color	transparent	
Material hardness	40 ± 5 Shore A	DIN 53 505
Material thickness tolerance	± 0,30 mm	
Specific weight/density	1,13 ± 0,02 g/cm³	DIN EN ISO 1183 / ISO 2781
Tensile strength	6,5 N/mm²	DIN 53 504
Elongation at break	600%	DIN 53 504
Rebound resilience	30%	DIN 53 512
Temperature resistance	200°C	

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION