IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - TKANINA OCHRONNA

Opis produktu i zalety:

- Zakres zastosowania: prasowanie forniru

Wymiary standardowe i materiał:

- Szerokość: 1600 mm
- Grubość materiału: 0,3 mm
- Materiał: V-Max - tkanina aramidowa jednostronnie powlekana silikonem

Parametr	Wartość	Norma
Gramatura	260–320 g/m²	DIN EN 12127
Grubość	0,32–0,37 mm	DIN EN ISO 5084
Siła zrywająca osnowy	800 N / 50 mm	DIN EN ISO 1421
Wydłużenie przy zerwaniu osnowy	25%	DIN EN ISO 1421
Siła zrywająca wątku	800 N / 50 mm	DIN EN ISO 1421
Wydłużenie przy zerwaniu wątku	29%	DIN EN ISO 1421
Sztywność zginania osnowy	2,0–6,0 cN	DIN 53 121
Sztywność zginania wątku	1,0–5,0 cN	DIN 53 121
Wodoszczelność (słup wody)	1 000 mm	DIN EN 20 811
Odporność na zginanie Bally	150 000 cykli	DIN 53 351
Odporność temperaturowa / temperatura pary	250°C	

TECHNICAL DATA SHEET - PROTECTIVE CLOTH

Product description and advantages:

- Application area: veneer pressing

Standard dimensions and material:

- Width: 1600 mm
- Material thickness: 0,3 mm
- Material: V-Max aramid fabric coated with silicone on one side

Parameter	Value	Standard
Weight	260–320 g/m²	DIN EN 12127
Thickness	0,32–0,37 mm	DIN EN ISO 5084
Tensile strength warp	800 N / 50 mm	DIN EN ISO 1421
Elongation at break warp	25%	DIN EN ISO 1421
Tensile strength weft	800 N / 50 mm	DIN EN ISO 1421
Elongation at break weft	29%	DIN EN ISO 1421
Flexural rigidity warp	2,0–6,0 cN	DIN 53 121
Flexural rigidity weft	1,0–5,0 cN	DIN 53 121
Water column	1 000 mm	DIN EN 20 811
Bally flex resistance	150 000 cycles	DIN 53 351
Temperature resistance / steam temperature	250°C	

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION