**IZOVEX sp. z o.o.**
**Address:** Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
**Phone:** +48 797-034-240
**E-mail:** info@izovex.pl
**Website:** izovex.pl

# KARTA TECHNICZNA - S 3009a/…-L/…




## Opis produktu

**S 3009a/…-L/…** to pianka poliolefinowa (PO) o zamkniętej strukturze komórkowej, pokryta powierzchniowo powłoką z PVC imitującą skórę (kolory zbliżone do palety RAL).

## Typy materiału

| Typ | Grubość [mm] | Gramatura [kg/m²] |
|---|---|---|
| **8-L/...** | ok. 8,0 ± 1,0 | ok. 1,05 ± 0,10 |
| **13-L/...** | ok. 13,0 ± 1,0 | ok. 1,22 ± 0,10 |
| **18-L/...** | ok. 18,0 ± 1,0 | ok. 1,38 ± 0,10 |
| **23-L/...** | ok. 23,0 ± 1,0 | ok. 1,56 ± 0,10 |

## Parametry wspólne dla wszystkich typów

- **Odporność cieplna:** do +80°C (na sucho)
- **Odporność na niskie temperatury:** do −40°C
- **Twardość przy ściskaniu ISO 844 (przy 10% odkształcenia):** 25 kPa
- **Współczynnik przewodzenia ciepła ISO 2581:** 0,034 W/m·K (pianka PO)
- **Nasiąkliwość wodą (7 dni):** < 1% objętości
- **Palność DIN 75200 / ISO 3795:** prędkość spalania < 100 mm/min

## Dostępne kolory powierzchni PVC

- HE – jasna kość słoniowa (zbliżony do RAL 1015)
- SIG – srebrnoszary (zbliżony do RAL 7001)
- ZG – szary namiotowy (zbliżony do RAL 7010)
- SW – czarny (zbliżony do RAL 9011)

**Zastosowanie**

- Izolacja cieplna
- Thermoliner

**Obszary zastosowania**

- Kabiny pojazdów
- Okładziny i wykończenia wnętrz
- Zabezpieczenia przeciwuderzeniowe

**Opcje**

- Dostępne na zamówienie różne grubości materiału oraz różne kolory powierzchni z PVC imitującego skórę.

**Obróbka / montaż**

- Mocowanie mechaniczne
- Klejenie klejem płynnym
- Temperatura montażu: 18–25°C

**Przechowywanie**

- Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 18–25°C
- Okres magazynowania: 6 miesięcy

**Forma dostawy**

- Płyty o standardowych wymiarach 1380 × 2000 mm (nieobrzynane)
- Inne wymiary oraz formatki dostępne na zamówienie.

**Uwagi producenta**

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

**IZOVEX sp. z o.o.**
**Address:** Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
**Phone:** +48 797-034-240
**E-mail:** info@izovex.pl
**Website:** izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION