IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - S 3016a/…-L/…



Opis produktu

S3016a/...-L/... to elastyczna pianka poliolefinowa (PO) o zamkniętokomórkowej strukturze, laminowana od strony powierzchni sztuczną skórą PVC (kolory zbliżone do palety RAL).

Typy materiału

Typ	Grubość [mm]	Gramatura [kg/m²]
S3016a/6-L/...	ok. 6,0 ± 0,5	ok. 0,94 ± 0,1
S3016a/8-L/...	ok. 8,0 ± 1,0	ok. 1,03 ± 0,1
S3016a/12-L/...	ok. 12,0 ± 1,0	ok. 1,10 ± 0,1
S3016a/18-L/...	ok. 18,0 ± 2,0	ok. 1,30 ± 0,1

Parametry wspólne

- Odporność temperaturowa: do +80°C (na sucho)
- Odporność na niskie temperatury: do −40°C (po przyklejeniu)
- Przewodność cieplna (ISO 8301, przy 23°C): 0,038 W/m·K
- Nasiąkliwość wodą (ISO 2896): maks. 1% obj.
- Palność (DIN 75200): prędkość spalania < 100 mm/min

Zastosowanie

- izolacja cieplna,
- thermoliner,
- wykończenie wnętrz kabin pojazdów,
- zabezpieczenie przed uderzeniami.

Obszary zastosowania

- kabiny pojazdów,
- elementy wykończenia wnętrz,
- osłony ochronne.

Opcje

- różne kolory powierzchni ze sztucznej skóry PVC dostępne na zamówienie,
- przezroczysta folia ochronna na powierzchni (usuwana po montażu).

Obróbka i montaż

- mocowanie mechaniczne,
- klejenie klejem płynnym,
- zalecana temperatura montażu: 18–25°C.

Magazynowanie

- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 18–25°C,
- okres magazynowania: 6 miesięcy.

Forma dostawy

- płyty o standardowych wymiarach 1380 × 2000 mm (nieobrzynane),
- inne formaty i elementy wycinane dostępne na zamówienie.

Dostępne kolory powierzchni

- HE – jasny kość słoniowa (zbliżony do RAL 1015),
- SIG – srebrnoszary (zbliżony do RAL 7001),
- ZG – szary namiotowy (zbliżony do RAL 7010),
- SW – czarny (zbliżony do RAL 9011).

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION