IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - S 3021a



Opis produktu

S3021a to pianka poliolefinowa (PO) o zamkniętokomórkowej strukturze, pokryta od strony powierzchni tłoczoną folią PVC o grubości 1,3 mm, w kolorze szarym.

Parametr	Wartość
Grubość	3,5 mm / 8 mm / 13 mm
Masa powierzchniowa	3,5 mm: ok. 1,1 ± 0,03 kg/m² 8 mm: ok. 1,3 ± 0,1 kg/m² 13 mm: ok. 1,5 ± 0,1 kg/m²
Odporność temperaturowa	do 90°C (na sucho)
Odporność na niskie temperatury	do –40°C
Przewodność cieplna (ISO 8301, przy 23°C)	0,038 W/mK (pianka PO)
Nasiąkliwość wodą	maks. 1% obj.
Palność (ISO 3795)	szybkość spalania < 100 mm/min

Zastosowanie

- **i**zolacja cieplna,
- termoizolacyjne wykładziny (Thermoliner).

Obszary zastosowania

- kabiny pojazdów,
- okładziny wnętrz,
- zabezpieczenie przed uderzeniami.

Obróbka / montaż

- mocowanie mechaniczne,
- klejenie klejem płynnym,
- zalecana temperatura montażu: 18–25°C.

Przechowywanie

- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 18–25°C,
- okres magazynowania: 6 miesięcy.

Forma dostawy

- płyty w standardowym formacie 1400 × 2000 mm (krawędzie nieobrzynane),
- inne wymiary i formatki dostępne na zamówienie.

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION