IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - S 3022a/13



Opis produktu

S3022a/13 to zamkniętokomórkowa pianka poliolefinowa (PO) pokryta antypoślizgową i odporną na ścieranie folią PVC w kolorze antracytowym.

Zastosowanie

- izolacja cieplna,
- wykładziny termoizolacyjne (Thermoliner).

Obszary zastosowania

- maty podłogowe,
- kabiny pojazdów,
- okładziny wnętrz,
- zabezpieczenia przed uderzeniami.

Obróbka / montaż

- mocowanie mechaniczne,
- klejenie klejem płynnym,
- zalecana temperatura montażu: 18–25°C.

Przechowywanie

- przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 18–25°C,
- okres magazynowania: 6 miesięcy.

Forma dostawy

Płyty dostępne są standardowo w formacie 1400 × 2000 mm (krawędzie nieobrzynane). Inne wymiary oraz formatki wykonywane są na zamówienie.

Parametr	Wartość
Grubość	ok. **13,0 ± 1,0 mm**
Masa powierzchniowa	ok. **2,5 ± 0,2 kg/m²**
Odporność cieplna	do **80°C** (na sucho)
Odporność na niskie temperatury	do **–20°C**
Stabilność wymiarowa (ISO 23999, 6 h przy 80°C)	**≤ 0,3%** (folia PVC)
Odporność na ścieranie (ISO 9352)	**≤ 300 mg** (folia PVC)
Odkształcenie trwałe po obciążeniu (ISO 24343-1)	**≤ 0,2 mm** (folia PVC)
Przewodność cieplna (ISO 8301, przy 23°C)	**0,038 W/mK** (pianka PO)
Izolacyjność akustyczna (ISO 717-2)	**ΔL = 5 dB** (folia PVC)
Odporność na światło (ISO 877/76, ISO 4582/80)	**≥ 7**
Palność (FMVSS 302)	**≤ 3** – zgodna z wymaganiami
Odporność chemiczna	odporna na rozcieńczone kwasy, zasady oraz środki czystości stosowane w gospodarstwie domowym, z wyjątkiem rozpuszczalników do miękkiego PVC

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION