IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

KARTA TECHNICZNA - Guma odporna na ścieranie NR 40 – czerwona

Charakterystyka materiału

- Typ polimeru: **NR (kauczuk naturalny 100%)**,
- materiał o bardzo wysokiej odporności na ścieranie.

Odporność chemiczna i użytkowa

Medium / Właściwość	Ocena
Oleje	**--**
Benzyna	**--**
Kwasy	**--**
Ozon	**-**
Obciążenia ściskające	**++**
Elastyczność	**++**
Odporność na ścieranie	**++**

Legenda: **++** – bardzo dobra, **+** – dobra, ○ – średnia, **–** – słaba, **--** – bardzo słaba.

Dane techniczne

Parametr	Norma	Wartość
Kolor	–	czerwony
Powierzchnia	–	gładka z obu stron
Odporność temperaturowa	ASTM D573	od **–30°C** do **+70°C**
Twardość Shore A	ASTM D2240	**40 ± 5**
Gęstość	ASTM D297	**1,06 ± 0,05 g/cm³**
Wytrzymałość na rozciąganie	ASTM D412	**min. 16 MPa**
Wydłużenie przy zerwaniu	ASTM D412	**min. 600%**
Odporność na rozdzieranie	ASTM D624	**min. 40 N/mm**
Odporność na ścieranie (obciążenie 5 N)	ASTM D5963	**maks. 110 mm³**

Uwagi producenta

Podane parametry techniczne (wartości średnie) oraz informacje o materiale opierają się na aktualnej wiedzy i doświadczeniu producenta. Ze względu na różnorodność warunków użytkowania producent zaleca przeprowadzenie własnych testów przed zastosowaniem produktu i nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z indywidualnych warunków użytkowania. W razie potrzeby producent udziela dodatkowych informacji.

IZOVEX sp. z o.o.
Address: Władysława Łokietka 10B/16
30-010, Kraków - Polska
Phone: +48 797-034-240
E-mail: info@izovex.pl
Website: izovex.pl

IZOVEX
INDUSTRIAL INSULATION